

HeBoFill® LL-SP 010


Lub Line - Single Platelet + D₅₀ 10

HeBoFill® LL-SP 010 jest to czysty proszek Azotku Boru z dobrą krystalicznością i drobnymi cząstkami. Średnia wielkość cząstki to 1 µm. Jest szczególnie przydatny do zastosowań jako wysokotemperaturowy dodatek do smarów.

- Zalety**
- ▶ Optymalne właściwości antyadhezyjne i smarne – także w wysokich temperaturach
 - ▶ Dobra dystrybucja w systemach ciekłych
 - ▶ Elektrycznie izolujący
 - ▶ Wysoka czystość
 - ▶ Bardzo drobne cząstki
 - ▶ Praktycznie wolny od aglomeratów
 - ▶ Wysoka powierzchnia właściwa
 - ▶ Fizjologicznie bezpieczny

- Typowe zastosowania**
- ▶ Wysokotemperaturowy dodatek do olejów i smarów
 - ▶ Dodatek do środków antyadhezyjnych i powłoka ogniotrwała

- Typowe wartości**
- ▶ Kolor: Biały
 - ▶ Azotek Boru: > 98.5 %
 - ▶ Tlen: < 1.5 %
 - ▶ Tlenek Boru: < 0.1 %
 - ▶ Węgiel: < 0.1 %
 - ▶ Powierzchnia właściwa (BET): ~ 20 m²/g
 - ▶ Średnia wielkość cząstek (D50): 1 µm



- Opakowanie jednostkowe**
- ▶ 1 kg i 5 kg w plastikowych workach
 - ▶ 20 kg w twardych kartonowych beczkach

- Przechowywanie i bezpieczeństwo**
- Przechowywać w suchym miejscu. Oryginalne pojemniki mogą być przechowywane przez minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki.

Niniejsza ulotka zawiera dane charakterystyczne dla konkretnej substancji. Należy się nimi posługiwać przy przygotowywaniu specyfikacji. Dane dot. produktu mogą się różnić od podanych liczb, stanowią odzwierciedlenie naszych najnowszych badań. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych dot. produktu w zależności od postępu technicznego i powstawania nowych rozwiązań. W procesie przetwarzania uwzględniane są dane, na które nie mamy wpływu, dlatego zalecenia zawarte w niniejszej ulotce należy zweryfikować przeprowadzając badania wstępne, zwłaszcza jeśli stosowane są surowce innych producentów. Niniejsze zalecenia nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności sprawdzenia, czy nie zostały naruszone interesy osób trzecich i, w razie potrzeby, wyjaśnienia sytuacji.